

## **MŰSZAKI ADATLAP**

### **PCI PERICRET**

#### **Aljzatkiegyenlítő habarcs padlóra, falra és födémre**

Termékismertető: 214

PCI-kiadás: 2004. 02.

Fordítás-aktualizálás: 2004. 10.

#### **Alkalmazási területek:**

- Bel- és kültérben
- Padlóra, falra, födémre.
- Betonra, falazatra.
- Mészcement- és cementvakolatokra.
- Gipszkarton lapokra és gipszvakolatokra.
- Meglévő kerámia burkolatokra.
- Falazatok alap- ill. kiegyenlítő vakolataként a dörzs-, kaparó- ill. műanyag vakolatok felhordása előtt.
- Egyenetlen falfelületek kiegyenlítésére csempékkel és lapokkal történő burkolás előtt.
- Betonpadlók és cementesztrichek kiegyenlítésére, valamint lejt- és kiegyenlítő esztrichek készítésére padlóburkolatok alá.
- 3-tól 30 mm-ig terjedő rétegvastagságokban.

#### **A termék tulajdonságai:**

- **Gyorsan szilárdul**, már 2 óra után átvakolható, vagy csempével burkolható.
- **Vízálló, időjárás- és fagyálló**, univerzálisan alkalmazható mind kültérben, mind beltérben.
- **Víz hozzáadása után plasztikus és könnyen kenhető, könnyen bedolgozható.**
- **Feszültségmentesen köt ki.**

#### **BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:**

##### **Anyagtechnológiai adatok:**

**Alapanyag:**

**Speciális cement adalékokkal.**

**Komponensek:**

**Egykomponenses**

**Konzisztencia:**

Szín:

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály (GGVS) szerint:
- veszélyes anyagok besorolása (GefStoffV) szerint:

*További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.*

Tárolhatóság:

Kiszerezés:

**Poralakú**

Szürke

Nem veszélyes anyag.

Irritatív, cementet tartalmaz.

Kb. 6 hónap, száraz, hűvös helyen.

25 kg-os, polietilén betétes papírszakban

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 3680/8

**Alkalmazástechnikai adatok:**

Anyagszükséglet:

1,3 kg por/m<sup>2</sup>/mm rétegvastagság

Kiadósság:

Egy 25 kg zsák elegendő kb.

- 3 mm rétegvastagságban:

6,4 m<sup>2</sup>-re

- 10 mm rétegvastagságban:

1,9 m<sup>2</sup>-re.

- 30 mm rétegvastagságban:

1,0 m<sup>2</sup>-re

Rétegvastagság

- minimális:

3 mm.

- maximális:

30 mm.

Bedolgozási hőmérséklet:

+5 °C-tól +25 °C-ig (aljazathőmérséklet)

Keverési arány:

25 kg habarcsporhoz kb. 5,5-5,75 liter keverővíz szükséges

Bedolgozhatósági idő\*:

Kb. 30-40 perc

Kötési idők\*:

Kb. 2 óra elteltével csempével burkolható..

*\*/ +23 °C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.*

**Aljzatelőkészítés:**

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, nyitott pórusúnak, nedvszívónak, teherhordónak, pormentesnek és nyirkosnak kell lennie.

**Az erősen nedvszívó aljzatokat** (pl. mészhomokkő) PCI Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével, vagy alternatívaként PCI Gisofix NT-vel hígítatlanul kell lealapozni, vagy intenzíven elő kell nedvesíteni.

**A PCI Pericret bedolgozása:**

**1.** A tiszta keverőedénybe adagoljuk bele a keverővizet, majd adjuk hozzá a megfelelő mennyiségű PCI Pericret habarcsport! Ezt követően megfelelő teljesítményű fúrógépbe fogott keverőszerszámmal addig végezzük a keverést, amíg az anyag csomómentessé és plasztikussá nem válik!

**2.** Teljes felület kiegyenlítése esetén a habarccsal először egy vékony kontaktréteget kell felhordani az aljzatra egy simító segítségével.

**3.** A PCI Pericret habarcsot egy munkafázisban glettvassal max. 30 mm réteg-vastagságban szabad felhordani.

**4.** A habarcs meghúzása után (rétegvastagságtól, az aljzattól és a bedolgozási hőmérséklettől függően 30-90 perc) a habarcsot egy nedves filc-, vagy szivacs-lappal (nyitott pórusú moltoprén szivaccsal) be kell dörzsölni és szükség esetén glettvassal, vagy vakolatsimítóval kell glettelni.

**5.** Magas hőmérséklet, erős szél, vagy közvetlen napsugárzás esetén az aljzatot elő kell nedvesíteni, a habarcsot pedig védeni kell a túl gyors kiszáradástól (pl.



The Chemical Company

többszöri vizes beszórással, ill. jutatekerccsekkel vagy PE-fóliával történő letakarással.)

**Kérjük, vegye figyelembe!**

- A kötésben lévő habarcsot sem vízzel hígítani, sem friss habarccsokkal összekeverni nem szabad.
- A szerszámokat, gépeket, keverőedényeket közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt anyag tisztítása vízzel már nem lehetséges.
- Tárolás: száraz, hűvös helyen az anyag kb. 6 hónapig tárolható.

***Biztonsági előírások:***

A PCI Pericret cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel és a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártyamarásokat (pl. szemén) okozhat.

Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért kerülni kell az anyag szembe jutását és bőrrel hosszabb ideig tartó érintkezését. A szembe került anyagot alaposan, bő vízzel el kell távolítani és szemorvoshoz kell fordulni! A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Megfelelő (pl. nitrillel átitatott pamut) védőkesztyűt kell viselni. Gyermek elől elzárva kell tartani! Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni neki a termékleírást, vagy a csomagolást.

Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

Giscode: ZP1.

*Egyéb információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.*

***Kizárólagos magyarországi importőr:***

BASF Építőkémi Hungária Kft.

1222 Budapest, Háros u. 11.

Tel.: 226-0212, fax: 226-0218

info@basfcc.hu

www.basf-cc.hu

**PCI**<sup>®</sup>

Construction Chemicals  
Solutions