

MŰSZAKI ADATLAP

PCI GISOGRUND 303

Speciális tapadó alapozó sima, nem nedvszívó alapokra

Termékismerető: 517

PCI-kiadás: 2001. 06.

Fordítás-aktualizálás: 2001. 10.

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben

- Falra és padlóra

-Tömör, nem nedvszívó burkolatok alapozásához, mint pl. terrazzo, kerámiaacsempék és lapok, zománcos klinker, termés- és műkövek, valamint aszfaltfelületek, vagy szilárdan tapadó és csiszolt PVC burkolatok esetén.

- Kerámiaacsempék és -lapok PCI csemperagasztóval történő fektetése előtt (mint például PCI FT Klebemörtel, PCI FT Schnell, PCI Flexmörtel, PCI Flexmörtel Schnell, PCI Everflex stb.)

- PCI Polycrret 5 betonsimító és PCI Polycrret 20 betonjavító habarcsok használata előtt.

- Betonfelületek PCI Periplan 10-zel, vagy PCI Periplan 20-szal történő kiegyenlítése előtt.

A termék tulajdonságai:

- **Használatra kész**, keverés nélkül bedolgozható

- **Oldószermentes**, nem szennyezi a környezetet és az oldószer gőze nem veszélyezteti a felhasználót.

- **Nagy a tapadószilárdsága**, a következő rétegeknek és burkolatoknak biztos a tapadása.

- **Az ellenőrzőszín világossárga**, ezért az alapozott felület könnyen felismerhető.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:

Modifikált speciális diszperzió

Komponensek:	Egykomponenses
Sűrűség:	Kb. 1,2 g/cm ³
Konzisztencia:	Folyékony
Szín:	Világossárga
Jelölés	
- közúti veszélyességi osztály szerint (GGSV):	Nem veszélyes anyag
- éghető folyadékok besorolása szerint (VbF):	Nem éghető folyadék
- veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV):	Irritatív

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:	Kb. 6 hónap, hűvös, de fagymentes helyen
Kiszerezés:	- 20 l kanna Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1839/2 - 5 l kanna Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1848/4 - 1 l talpas zacskó Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1783/8

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:	Kb. 100-150 ml/m ² Az anyagszükséglet az aljzat nedvszívó képességétől és szerkezetétől függ.
Kiadósság:	Elegendő (egyrétegű felhordásnál) kb.:
- 20 l kanna:	140-200 m ² -re
- 5 l kanna:	35-50 m ² -re
- 1 l talpas zacskó:	6,5-10 m ² -re
Rétegvastagság	
- minimum:	Zárt film
- maximum:	200 µm nedvesfilm
Bedolgozhatósági hőmérséklet	+5 °C-tól +25 °C-ig
Keverési arány:	Használatra kész
Kikeményedési idő*:	Kb. 3 óra

**/ +23 °C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.*

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, olaj-, zsír- és régi festékmaradványoktól és minden egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie, mint pl. oldószertartalmú burkolatragasztó maradványoktól stb.

A PCI Gisogrund 303 bedolgozása:

A PCI Gisogrund 303 bedolgozásakor védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni!

1. A PCI Gisogrund 303-mat alaposan fel kell keverni, ill. fel kell rázni.
2. Az anyagot puhaszőrű kefével, korongecsettel kell keresztirányban vékonyan elteríteni (felhasználás kb. 100-150 ml/m²).
3. A kopó használati bevonatokat és a PCI kiegyenlítő padlókat a kiszellőztetett és megszilárdult alapozásra kell felvinni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI Gisogrund 303 alapozót +5 °C alatti és +25 °C feletti aljzathőmérsékletnél ne használja!
- A PCI Gisogrund 303 felhordása előtt a felületet maradéktalanul meg kell tisztítani a szulfidúgos ragasztómaradványoktól.
- A felhordott és kikeményedett alapozást a szennyeződéstől védeni kell.
- Ha a PCI Gisogrund 303-mat külső térben használjuk (pl. balkonokon, teraszokon), akkor az alapozót PCI Seccoral szigeteléssel kell védeni.
- A szerszámokat és edényeket rögtön a felhasználás után meg kell tisztítani, mert megszilárdult állapotban a vízzel történő tisztítás már nem lehetséges.
- A PCI Gisogrund 303 további szigetelő réteg nélkül nem megfelelő tartósan nedves igénybevételre (pl. úszómedencékben, medencék környékén stb.).
- Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen kb. 6 hónapig.

Biztonsági előírások:

A PCI Gisogrund 303 epoxitartalmú vegyületeket tartalmaz. A PCI Gisogrund 303 irritálja a szemet és a bőrt. Bőrre jutás esetén érzékenység lehetséges. Gyermek elől elzárva tartandó! Az anyag szembe és a bőrre kerülését meg kell akadályozni. Ha mégis a bőrre jutna, akkor azonnal, bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelése esetén azonnal orvosi tanácsot kell kérni, és ezt a termékismertetőt és a címkét az orvosnak be kell mutatni. Fröccsenés veszélye esetén védőszemüveget kell viselni.

Általános előírások diszperziós termékekhez:

A diszperziót nem szabad a bőrön hagyni megszáradni. A megszáradt diszperziót vízzel és szappannal le kell mosni. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha mégis a szembe kerülne, akkor vízzel alaposan ki kell mosni. Ha a szempanaszok pár perc múlva nem szűnnek meg, szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

Kizárólagos magyarországi importőr:

BASF Építőkémi Hungária Kft.
1222 Budapest, Háros u. 11.
Tel.: 226-0212, fax: 226-0218
www.basf-cc.hu