

MŰSZAKI ADATLAP

PRINCE COLOR[®] MULTIGRUND PGU

Granulátumot tartalmazó alapozó vékony ásványi, valamint diszperziós akrilát és szilikon vakolatok alá

Alkalmazási területek

- € Bel- és kültéri alkalmazásra.
- € Hőszigetelő rendszerekhez is alkalmazható.

Termék tulajdonságai

- € Könnyen bedolgozható, tapadásközvetítő alapozó vakolatok alá.
- € Az alapozóban levő granulátum struktúrája révén tapadóhidat képez a rá kerülő vakolatrétegekhez, egyidejűleg növeli az aljzathoz való tapadást.
- € Kiváló kötőszilárdságot és kiemelkedő tapadást biztosít a rá kerülő rétegeknek.
- € Vízpára áteresztő.
- € Lúgálló.

Az aljzat előkészítése

- € Az aljzatnak megfelelően átszáradtnak kell lennie, megengedett maximális maradék nedvességtartalma nem lehet több mint 4 %.
- € Az aljzatnak száraznak, szilárdnak és teherbírónek kell lennie, nem lehetnek rajta kivirágzások, zsiradékok, régi bevonatmaradványok, porszennyeződések.

€ Az erősen nedvszívó aljzatokat előzetesen le kell alapozni Prince Color[®] PGM alapozóval.

€ Be kell tartani a hígítási előírásokat, valamint a „Műszaki adatok” fejezetben leírt száradási időket.

Műszaki adatok

Alapanyag:	Granulátumot tartalmazó diszperzió
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C és +25°C között
Színárnyalatok:	Standard: fehér A rá kerülő vakolat színével összhangban színezhető a Trend-Style, a Wand-Fassade, a BASF Color Sensation színkártyák szerinti színárnyalatokra

Száradási idő (20°C-on és 65% relatív páratartalom mellett)*:	A következő réteg felhordható kb. 12 óra elteltével.
Anyagszükséglet (rétegenként)**:	Sima aljzat esetén: kb. 0,18 – 0,25 kg/m ² .
Hígítás:	Nem szükséges.

* +23°C és 50% relatív páratartalom esetén. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.
 ** Az aljzat struktúrájától és nedvszívó képességétől függően.

A termék bedolgozása

- € Az anyagot a felhordás előtt kényszerkeverővel, vagy alacsony, (max. 500 fordulat/perc) fordulatszámú fúrógépbe fogott spirálkeverővel át kell keverni.
- € Ecsettel vagy hengerrel egyenletesen kell felhordani a tiszta, előkészített aljzatra.
- € Az aljzat és a levegő hőmérséklete a bedolgozás során nem lehet alacsonyabb, mint +5°C, illetve magasabb, mint +25°C.
- € Az anyagot nem szabad bedolgozni, ha a bedolgozás során a hőmérséklet megnő vagy, ha azt az egyéb klimatikus feltételek (eső, szél, direkt napsugárzás) nem teszik lehetővé.
- € Az alapozóra csak akkor szabad felhordani a következő vékonyvakolat réteget, ha az alapozó már teljes mértékben átszáradt (kb. 12 óra elteltével).

Kiszerezés

- € 20 kg-os és 5 kg-os PVC edényekben.
- € Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten minimum 6 hónapig tárolható a gyártás dátumától számítva.

Fontos tudnivalók

- € Nem szabad bedolgozni, ha az aljzat és a levegő hőmérséklete +5°C alatt vagy +25°C felett van.
- € Minden egyéb anyag hozzákeverése tilos.
- € A fel nem használt anyag csomagolását gondosan vissza kell zárni.
- € A szerszámokat és eszközöket használatukat követően vízzel azonnal meg kell tisztítani.

Biztonsági intézkedések

- € A diszperzió károsíthatja a bőrt, a szemeket és a nyálkahártyákat.
- € A munkavégzés során kerülni kell az anyagnak a bőrre vagy a szembe jutását.
- € Nem szabad belélegezni.
- € A munkavégzés során nem szabad enni, inni.
- € Nem szabad hagyni, hogy megszáradjon a bőrön (érzékenységet okozhat).
- € Szórásos bedolgozáskor védeni kell a szemet.
- € A kifröccsent anyagot vízzel fel kell takarítani.
- € Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
- € Nem kerülhet gyermekek kezébe.

Ártalmatlanítás

- € Az anyagra vonatkozóan: hulladékkód 08 02 03, kategória: „O”
- € A szennyezett csomagolásra vonatkozóan: megfelelő tisztítás után újrafelhasználható; ártalmatlanítása, mint a műanyag csomagolásoké; hulladékkód: 15 01 02, kategória: „O”.
- € Meg kell akadályozni, hogy a vízzel kevert anyaga csatornahálózatba vagy a vízfolyásokba kerüljön.

A termékek felhasználási körülményei és alkalmazási területei nagymértékben eltérnek. Műszaki adatlapjainkban a termékek általános alkalmazási feltételeit ismertetjük, melyek mai ismereteinken és tudásunknak felelnek meg. A termék felhasználója köteles meggyőződni arról, hogy a termék megfelel-e a szándékolt alkalmazási célnak és eljárásnak. Különleges esetekben célszerű kikérni a gyártó műszaki tanácsát. A műszaki javaslatokat és tanácsokat előzetes megállapodás / megállapodás szerinti mellékszolgáltatás keretében nyújtjuk. Érvényesek eladási és egyéb szállítási feltételeink. Kiegészítő információk elérhetőek a vállalat honlapján: www.basf-sh.cz.

A műszaki adatlap kiadása: 2008. március.



The Chemical Company



Magyarországi kizárólagos importőr:

BASF Hungária Kft.
Építési Vegyianyag Divízió
1222 Budapest, Háros u. 11.
Telefon: 226-0212
Fax: 226-0218
www.basf-cc.hu

