

## MŰSZAKI ADATLAP

# PRINCE COLOR® MULTIGRUND PPB

Speciális tapadóhíd sima, nem nedvszívó és kritikus aljzatokhoz

### Termék tulajdonságai

- € Oldószermentes tapadóhíd, nem terheli a környezetet és a felhasználókat az oldószerek kipárolgása.
- € Nagyfokú tartósságot biztosít, a további rétegek és burkolatok biztonságos tapadásának biztosítása érdekében.
- € Fehér kontrollszínű, a kezeletlen helyeket könnyű felismerni a magas szilikátos homoktartalmának köszönhetően is.
- € Átkeverés után felhasználásra kész állapotban van.

### Alkalmazási területek

- € Bel- és kültéri használatra.
- € Falakra és padlókra.
- € Nem nedvszívó aljzatok mint a terrazzo, kerámia csempék és padlóburkolólapok, mázas klinker, természetes kő és műkő burkolatok; kemény és csiszolt PVC bevonatok, sima betonok, parketták, deszkapadlók, műanyaglapok, zománccfestések stb. alapozására.

### Az aljzat előkészítése

- € Megfelelően kikötött, max. 4 %-os maradék nedvességtartalmú cementaljzat, max. 0,5 %-os maradék nedvességtartalmú anhidrit- esetleg gipsz aljzat.
- € Az aljzatnak száraznak, szilárdnak, zsíradék- és kivirágzásmentesnek kell lennie. Nem lehetnek rajta régi bevonatok és laza részek.

### Felhordás

- € A Prince Color® MULTIGRUND PPB tapadóhidat gondosan be kell keverni kényszerkeverővel vagy lassú fordulatú (max. 500 ford./perc) fűrógépbe fogott keverőszárral a felhasználásra kész állapot eléréséig.



- € Felhordása egyenletesen ecsettel történik a tiszta, kijavított aljzatra.
- € A következő felületkezelési anyagok felhordása a teljesen kikeményedett festékrétegre történik (kb. 12 óra elteltével).

**Kiszerezés**

- € 20 kg-os, 10 kg-os, 5 kg-os és 1 kg-os PVC vödrökben.
- € Tárolás: száraz, hűvös helyen +5°C és +25°C között 12 hónapig a gyártás dátumtól számítva.

**Műszaki adatok**

Kötőanyag	Modifikált speciális diszperzió kvarchomokkal
Sűrűség/fajsúly:	1.500 kg/m <sup>3</sup>
Szín	Fehér
Kikeményedési idő*:	Kb. 12 óra
Bedolgozási- és aljzathőmérséklet	+5°C –től + 25°C-ig
Anyagszükséglet**:	Kb. 0,3 – 0,4 kg/m <sup>2</sup>
Kiadósság**:	Kb. 3 m <sup>2</sup> / 1 kg
Tapadási szilárdság az aljzathoz:	Min. 0,5 Mpa
*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom esetén. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.	
**/ Az aljzat struktúrájától és nedvszívó képességétől függ.	

**Fontos tudnivalók**

- € Nem szabad bedolgozni + 5°C alatti és + 25 °C feletti levegő- és aljzathőmérsékleteknél, és várhatóan kedvezőtlen időjárási viszonyoknál.
- € Nem megengedett bármilyen további anyag hozzákeverése.
- € Ha nem kerül feldolgozásra az egész kiszerezés, akkor az edényt gondosan vissza kell zárni.
- € A szerszámokat és az edényeket a használat után azonnal ki kell mosni vízzel.

**Biztonsági utasítások**

- € A dizperzió károsíthatja a bőrt, a szemeket és a nyálkahártyákat.
- € A munkavégzés során kerülni kell a bőrre és a szembe jutását
- € Nem szabad belélegezni..
- € A munkavégzés során nem szabad enni, vagy inni.
- € Nem szabad a bőrön megszáradni hagyni (érzékenységet okozhat).
- € Szórásos felhordáskor védeni kell a szemet.
- € A szennyeződésekkel vízzel azonnal le kell mosni.
- € Védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
- € Nem kerülhet gyermekek kezébe.

**Ártalmatlanítás**

- € Az anyagra vonatkozóan: a helyi előírások szerint.
- € A szennyezett csomagolásra vonatkozóan: megfelelő tisztítás után újrafelhasználható.
- € A kompozit csomagolóanyagok ártalmatlanítása hulladékkód: 170 904, kategória: „O”.
- € Meg kell akadályozni, hogy a vízzel kevert anyaga csatornahálózatba vagy a vízfolyásokba kerüljön.



The Chemical Company

A termékek felhasználási körülményei és alkalmazási területei nagymértékben eltérnek. Műszaki adatlapjainkban a termékek általános alkalmazási feltételeit ismertetjük melyek mai ismereteinknek és tudásunknak felelnek meg. A termék felhasználója köteles meggyőződni arról, hogy a termék megfelel-e a szándékolt alkalmazási célnak és eljárásnak. Különleges esetekben célszerű kikérni a gyártó műszaki tanácsát. A műszaki javaslatokat és tanácsokat előzetes megállapodás / megállapodás szerinti mellékszolgáltatás keretében nyújtjuk. Érvényesek eladási és egyéb szállítási feltételeink. Kiegészítő információk elérhetőek a vállalat honlapján: [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz).

Kiadás: 2008. április

**Magyarországi kizárólagos importőr:**

**BASF Hungária Kft.**  
**Építési Vegyipari Divízió**  
1222 Budapest, Háros u. 11.  
Telefon: 226-0212  
Fax: 226-0218  
[www.basf-cc.hu](http://www.basf-cc.hu)

