

MŰSZAKI ADATLAP

PCI RS-REINIGER Extra

Rigamuls-fátyol eltávolító epoxigyanta fátyol letisztítására, kerámiaburkolatokról

PCI-kiadás: 1999. 03.

Fordítás-aktualizálás: 2001. 09.

Alkalmazási területek:

- Bel- és kültérben
- Falra és padlóra
- Kikeményedett PCI-Rigamuls-Color, PCI-Rigamuls S30 és PCI-Rigamuls SG epoxigyanta fátyol eltávolítására kerámiaacsempékről és –lapokról
- A mosási folyamat megkönnyítésére speciálisan a PCI-Riganol neu-nál

A termék tulajdonságai:

- **Használatra kész**, nem kell bekeverni.
- **Pasztaszerű** konzisztenciájú, ezért falfelületeken is alkalmazható.
- **Egyszerűen használható**, kefével, ecsettel, vagy lapáttal felhordható.
- **Vízzel hígítható**, ezért hozzákeverhető a mosóvízhez.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Alapanyag: | Oldószertartalmú tenzidoldat |
| - Bedolgozási hőmérséklet: | +5°C-tól +30°C-ig (aljazathőmérséklet) |
| - Kontrollszín: | Szürke |
| - Konzisztencia: | Pasztaszerű |
| - Sűrűség*: | Kb. 1,2 g/cm ³ |
| - Anyagszükséglet: | Kb. 500 g/m ² |
| - Tárolhatóság: | 12 hónap |
| - Kiszerezés: | 5 l-es vödörben (cikkszám-EAN/Prüfz.: 1628/2) |

Jelölés

- | | |
|---|-------------------------|
| - közúti veszélyességi osztály (GGVS) szerint: | Nem veszélyes áru |
| - éghető anyagok besorolása (VbF) szerint: | A III |
| - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Irritatív |
| Vízszennyezési besorolás: | WGK 2 (saját besorolás) |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Felhasználása:

A felhasználás során a jó szellőzésről gondoskodni kell (esetleg kényszerszellőzéssel), dohányozni tilos, elektromos eszköz használata tilos, védőintézkedéseket kell alkalmazni az elektromos feltöltődéssel szemben!

Az epoxigyanta fátvól eltávolítása:

1. A PCI-RS-Reiniger extra tisztítószerrel kefével, ecsettel, vagy lapáttal kb. 1-2 mm vastagságban, fedésben kell felhordani.
2. A tisztítószerrel kb. 15-30 percig, de erősebb, vagy régebbi szennyeződések esetén akár hosszabb ideig is, a kikeményedett szennyeződés felületén kell hagyni.
3. A feloldódott anyagot kemény szivaccsal, lappal, vagy lapáttal el kell távolítani.
4. A csempefelületet tiszta vízzel meg kell tisztítani.

A mosás megkönnyítése reaktívgyantával történő fugázáskor:

- 1.a. A PCI-Rigamuls-Color-ral, PCI-Rigamuls S30-cal, vagy PCI-Rigamuls SG-vel történő fugázáskor a mosóvízhez az egyes mosási szakaszok megkönnyítése érdekében kb. 5 % PCI-RS-Reiniger extra tisztítószerrel lehet adagolni.
- 1.b. A PCI-Riganol neu felhasználásával történő fugázáskor kb. 10 % PCI-RS-Reiniger extra tisztítószerrel lehet hozzáadni, hogy a saválló reaktívgyanta habarcs által okozott friss szennyeződést eltávolíthassuk a kerámia felületéről.
2. A PCI-Rigamuls-Color-ral, PCI-Rigamuls S30-cal, vagy PCI-Rigamuls SG-vel, illetve a PCI-Riganol neu-jal történő fugázáskor a frissen fugázott kerámiafelületet a javított mosóvízzel kell mosni. A szivacsot gyakran ki kell öblíteni.
3. A csempeburkolatok végső tisztításához (legkorábban kettő, legkésőbb pedig öt órával a fugázást követően) a PCI-RS-Reiniger extra tisztítószerrel adalékolt mosóvizet kell használni. A burkolatokat utólag tiszta vízzel alaposan le kell öblíteni.

Biztonsági előírások:

A PCI-RS-Reiniger extra irritálja a bőrt. Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn. Gyermekek elől elzárva tartandó! Ha az anyag a szembe jut, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. Az anyagot nem szabad a csatornahálózatba önteni. A munkavégzés során védőkesztyűt/védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni. Lenyelése esetén azonnal orvost kell hívni és be kell mutatni neki ezt a termékismertetőt, vagy a csomagoláson levő címkét! Csak jól szellőző helyiségekben használható! A feldolgozás során a dohányzás, nyílt láng, vagy tűz használata tilos. Ha a szellőzési lehetőségek nem kielégítőek, akkor nagyobb felületeket nem szabad egyidejűleg tisztítani! A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Az anyagot ne alkalmazza +5°C alatti és +30°C feletti aljzathőmérsékleteknél!
- Ajánlatos a legkedvezőbb hatóidőt egy próbatisztítással előzetesen felmérni.
- Erős szennyeződéseket előzetesen egy forrólégsugaras fönnel fel lehet puhítani, és lapáttal el lehet távolítani. Ezekben az esetekben a tisztítási eljárást többször is meg lehet ismételni.
- A PCI-RS-Reiniger extra esetleg oldhat bizonyos műanyagokat, ezért előzetesen összeférhetőségi próbát kell végezni.
- A PCI-RS-Reiniger extra, illetve vizes oldata nem kerülhet a csatornahálózatba!
- Kemény lehúzólap tisztításra való használatakor biztosítani kell, hogy a kerámia felületi szerkezete ne sérüljön (csúszásbiztonság).
- A szerszámokat a használatot követően azonnal vízzel le kell mosni.



The Chemical Company

- A PCI-Riganol saválló reaktívgyanta habarcs használatakor a mosóvízhez 5-10 % PCI-RS-Reiniger extra tisztítószerrel kell adagolni.

Kizárólagos magyarországi importőr:

BASF Építőkémi Hungária Kft.
1222 Budapest, Háros u. 11.
Tel.: 226-0212, fax: 226-0218
info@basfcc.hu
www.basf-cc.hu

PCI[®]

Construction Chemicals
Solutions