

## MŰSZAKI ADATLAP

# PRINCE COLOR<sup>®</sup> MULTITOP ELASTIK T

Kiváló fedőképességű ,rugalmas homlokzatfesték

### Alkalmazási területek

- € Rendkívül jól alkalmazható repedezett kültéri vakolatfelületekhez.
- € Alkalmos P Ic, II és III habarcsosztályba tartozó vakolatokhoz.
- € Kül- és beltéri alkalmazásra.

### Termék tulajdonságai

- € Repedésáthidaló.
- € Kiválóan fed.
- € Lúgálló.
- € Hidrofobizáló hatású.
- € Kiváló vízpára áteresztő képességű.
- € Öntisztuló hatású.
- € Rendkívül rugalmas, ellenáll az UV-sugárzásnak.
- € A BASF színkeverő rendszerekkel színezhető.
- € Rugalmasságát egészen -20°C-ig megőrzi.

### Kiszerezés

- € 3 literes és 9 literes PVC kannákban.
- € Száraz, temperált helyen kb. 12 hónapig tárolható a gyártás dátumától számítva. Védeni kell a nedvességtől.

### Aljzatelőkészítés

Az aljzatnak száraznak, szilárdnak zsír-, viasz-, szilikon- és pormentesnek kell lennie.

#### Új aljzatok esetén:

A szennyeződések el kell távolítani, és az egész felületet meg kell tisztítani. A sókivirágzásokat el kell távolítani.

#### Régi aljzatok esetén:

A felületeket nedves vagy száraz eljárással alaposan le kell tisztítani. Gomba- és algatelepek esetén speciális alaptisztítást és azt követő utókezelést kell végezni a **Prince Color<sup>®</sup> MULTITOP FC** használatával. Repedezett aljzatokhoz a Prince Color<sup>®</sup> speciális bevonati rendszereinek alkalmazását javasoljuk. A laza bevonati helyeket, valamint a nem teherhordó régi bevonatokat és festékeket el kell távolítani, és utántisztítást kell végezni (mechanikus úton vagy megfelelő lemarató szer alkalmazásával).

Speciális alkalmazástechnikai problémák felmerülése esetén kérjük, vegyék igénybe helyileg illetékes alkalmazástechnikai szaktanácsadó szolgáltatásunkat.

Műszaki adatok	
Sűrűség, fajsúly:	Standard: kb. 1,30 g/cm <sup>3</sup> MIX: kb. 1,33 g/cm <sup>3</sup>
Alapanyag:	Speciális akrilgyanta
Színárnyalatok:	Standard: fehér MIX: kb. 12.000 színárnyalat
Felületi megjelenés:	Matt
Struktúrája:	Sima
Bedolgozási hőmérséklet:	Nem lehet +8°C alatt (levegő- és aljzathőmérséklet). Nem szabad közvetlen napsugárzásban, száraz, meleg időben bedolgozni!
Anyagszükséglet rétegenként:	300-500 ml/m <sup>2</sup>
Száradási idő ( +20°C, 65% relatív páratartalom):	Átfesthető: kb. 8 óra elteltével. A bevonat teljes átszáradása: kb. 4-5 nap. Hűvös időjárás és tartósan vagy ismétlődően magas relatív páratartalom esetén hosszabb száradási idővel kell számolni.
Színezés:	BASF színkeverő rendszerekkel
Hígítás:	Vízzel.
*/ Irányérték, melyre felelősséget nem vállalunk, miután minden felület olyan eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, melyek az anyagszükségletet befolyásolják. A megfelelő adatokat az alkalmazási helyen kell megállapítani.	

## A termék bedolgozása

### Alapozás (kültérben):

#### **Festetlen, szilárd és gyengén szívó aljzatoknál és új vakolatnál:**

Prince Color® MULTIGRUND PGS alapozóval, (kültérben) illetve Prince Color® MULTIGRUND PGM alapozóval (beltérben).

#### **Porzó, erősen szívó, vagy egyenetlenül szívó régi vakolatoknál, régi ásványi bevonatok esetén:**

Prince Color® MULTIGRUND PGS alapozóval teljes felületi fedésben és egyenetlenül kell alapozni.

#### **Első réteg:**

1 x Prince Color® MULTITOP ELASTIC T max. 10 %-ban vízzel hígítva.

### Fedőbevonat:

1-2 x Prince Color® MULTITOP ELASTIC T max. 5 %-ban vízzel hígítva.

Felület	Előkészítés kültérben	Beltérben
Új vakolatok PG I, II, III	A megfelelő száradási idő elteltével a felhordás előtt nedvszívó aljzatok esetén nem szükséges az előkezelés. Ugyanakkor már az enyhén porzó, vagy szinterhártyás felületek esetén is csökken a tapadás. Ebben az esetben már szükséges a felület előkészítése. Ez többek között szakszerű fluatálással végezhető el.	Lásd a kültérben leírtakat.
Régi vakolatok PG I, II, III	Az egész felületet gőzborotvával gondosan meg kell tisztítani. A vakolat javítását azonos anyaggal kell végezni. Az új vakolati helyeket hagyni kell megfelelően kiszáradni.	Lásd a kültérben leírtakat.
Tégla látszó falazatok	Kültérben csak fagyálló, kifogástalanul fugázott téglák alkalmazhatóak. Az új falazatnak legalább három hónapig száradnia kell a felhordás előtt. A sókivirágzásokat szárazon le kell kefézni, vagy szakszerű fluatálással kell eltávolítani.	
Régi ásványi festékbevonatok	A már nem szilárdan tapadó rétegeket mechanikai úton gondosan el kell távolítani, és a felületeket le kell tisztítani.	Lásd a kültérben leírtakat.

**Fontos tudnivalók**

- € A munka megkezdése előtt az anyagot gondosan át kell keverni.
- € A környezetet a fröccsenéstől védeni kell.
- € Szórásos felhordáskor az anyag az üvegen, terméskövön, klinkeren stb. foltosodást okozhat.

**Biztonsági intézkedések****Általános tudnivalók:**

- € Rosszullét vagy bizonytalanság esetén orvoshoz kell fordulni.
- € Lenyelése esetén a hányást nem szabad erőltetni.
- € Ellenőrizni kell az életfunkciókat (légzés, szívműködés, pulzus).
- € A sérültet orvoshoz kell vinni, vagy orvost kell hívni hozzá.
- € A légzés leállása esetén szabaddá kell tenni a légutakat, és szájon keresztül kell lélegeztetni.

**Az anyag belégzése esetén:**

- € Friss levegőről kell gondoskodni, és a sérültet nyugalomban és melegen kell tartani.
- € A sérültet orvoshoz kell vinni, vagy orvost kell hívni hozzá.
- € Nem megfelelő légzés vagy a légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.
- € Az öntudatlan sérültet stabilan az oldalára kell fektetni, és orvost kell hívni.

**Az anyag bőrrel való érintkezése esetén:**

- € A bőrrel érintkező, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni, és a bőrt tiszta, bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Nem szabad semmiféle oldószert sem használni. A megtisztított bőrfelületet a regenerálást elősegítő krémmel kell bekenni.

**Az anyag szembe jutása esetén:**

- € A szemet minimum 10 percen keresztül tiszta, folyó vízzel kell kimosni, és orvoshoz kell fordulni.

**Az anyag lenyelése esetén:**

- € A szájat tiszta vízzel ki kell mosni, és bőven kell vizet itatni, a hányást nem szabad erőltetni, és orvoshoz kell fordulni. Meg kell mutatni a csomagolást vagy a címkét.
- € A munkavégzés során tilos enni, inni vagy dohányozni.
- € Gőzét nem szabad belélegezni.
- € Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.
- € Szórásos felhordás esetén megfelelő légzésvédelmi intézkedéseket kell tenni.
- € Gondoskodni kell a szemek és az arc védelméről.
- € Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
- € A termékkel való tartós vagy ismétlődő érintkezés esetén bőrvédő krémet kell használni.
- € Megfelelő védőruházatot kell viselni.

**Ártalmatlanítás**

- € Az anyagra vonatkozóan: hulladékkód 08 02 03, kategória: „O”
- € A szennyezett csomagolásra vonatkozóan: megfelelő tisztítás után újrafelhasználható; ártalmatlanítása, mint a műanyag csomagolásoké; hulladékkód: 15 01 02, kategória: „O”.
- € Meg kell akadályozni, hogy a vízzel kevert anyaga csatornahálózatba vagy a vízfolyásokba kerüljön.

A termékek felhasználási körülményei és alkalmazási területei nagymértékben eltérnek. Műszaki adatlapjainkban a termékek általános alkalmazási feltételeit ismertetjük melyek mai ismereteinknek és tudásunknak felelnek meg. A termék felhasználója köteles meggyőződni arról, hogy a termék megfelel-e a szándékolt alkalmazási célnak és eljárásnak. Különleges esetekben célszerű kikérni a gyártó műszaki tanácsát. A műszaki javaslatokat és tanácsokat előzetes megállapodás / megállapodás szerinti

mellékszolgáltatás keretében nyújtjuk. Érvényesek eladási és egyéb szállítási feltételeink. Kiegészítő információk elérhetők a vállalat honlapján: [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz).

Kiadás: 2008. április



The Chemical Company



**Magyarországi kizárólagos importőr:**

**BASF Hungária Kft.**  
**Építési Vegyianyag Divízió**  
1222 Budapest, Háros u. 11.  
Telefon: 226-0212  
Fax: 226-0218  
[www.basf-cc.hu](http://www.basf-cc.hu)

