

MŰSZAKI ADATLAP

PRINCE COLOR® MULTITOP FC

Fungicid és baktericid felújító bevonat

Alkalmazási területek

- € Bel- és kültéri alkalmazásra.
- € Fungicid és baktericid hatóanyagokkal készült, felhasználásra kész oldat penész-, alga- és mohatelepekkel szennyezett felületek felújító munkáihoz.

Termék tulajdonságai

- € Rendkívül hatékony, vízzel való hígítás nélkül alkalmazandó.
- € Színtelen.
- € Szagtalan.
- € Oldószermentes.
- € Fungicid és baktericid hatóanyagot tartalmaz.
- € Átfesthető a Prince Color® diszperziós bevonataival kül- és beltérben egyaránt.

Kiszerezés

- € 10 literes edényekben.
- € Száraz helyen, +5°C-nál nem alacsonyabb hőmérsékletű helyen tárolandó. A felnyitott edényeket gondosan vissza kell zárni, és a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Aljzatelőkészítés

- € Az aljzatnak száraznak, szilárdnak zsír-, viasz-, olaj-, szilikon- és pormentesnek kell lennie (DIN 18363 3.1.1. szerint).
- € Az aljzatról al kell távolítani nem megfelelően teherviselő régi bevonatokat, laza részeket.

A termék bedolgozása

- € **A szennyezett felület megtisztítása:**
Beltérben: A szennyezett felületet kefével és acél kaparóval le kell tisztítani – nedvesítés nélkül.
Kültérben: A Prince Color® MULTITOP FC-t fel kell hordani a szennyezett felületre, hagyni kell beszívódni, majd max. 50 bar-os vízsugaras lemosással le kell tisztítani (külső hőszigetelési rendszerek esetén nem szabad vízsugaras lemosást alkalmazni).



A tiszta, algamentes felületek védelme :

€ 1 réteg Prince Color® MULTITOP FC-t kell felhordani a teljes felületre, és hagyni kell megszáradni (nem kell utánmosni.)

A rossz minőségű aljzatok megerősítése:

€ A rossz minőségű és nem teherviselő aljzatokat a felület megfelelő kiszáradását követően (kb. 24 óra elteltével) meg kell erősíteni a Prince Color® MULTIGRUND PGM vagy PGU alapozószerekkel (polisztirol lapokkal készült hőszigetelő rendszerek esetén nem szabad oldószeres alapozót használni, hanem csak vizes bázisút).

Fedőbevonat:

€ Diszperziós kül- és beltéri falfestékekkel, vagy vakolatokkal.

Fontos tudnivalók

€ A Prince Color® MULTITOP FC-t nem szabad adalékként hozzáadni a diszperziós festékekhez.

Műszaki adatok

Sűrűség, fasúly:	Kb. 1,0 g/cm ³
Színárnyalatok:	Színtelen
Felületi megjelenés:	Matt
Bedolgozási hőmérséklet:	A levegő és az aljzat hőmérséklete nem lehet +5°C alatt. Nem szabad bedolgozni közvetlen napsütésben.
Felhordási módszerek:	Ecsettel, hengerrel, szórással
Anyagszükséglet (1 rétegben):*	<i>Eltávolító és tisztító bevonatként:</i> 1 l iter Prince Color® MULTITOP FC elegendő nedvszívó aljzatok esetén kb. 4 m ² -re. <i>Algásodás- és gombásodás elleni védőbevonatként:</i> 1 liter Prince Color® MULTITOP FC elegendő nedvszívó aljzatok esetén kb. 5 m ² -re.

Száradási idők 20°C és 65% relatív páratartalom mellett:	Átfesthető: kb. 24 óra elteltével.
Színezés:	--
Hígítás:	Nem szükséges.
* Irányértékek, ill. tapasztalati értékek, melyekre felelősséget nem vállalunk, miután minden felület olyan eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, melyek az anyagszükségletet befolyásolják. A megfelelő adatok megállapítása érdekében az alkalmazási helyen mintafelületet kell készíteni a DIN 53220 szerint.	

Biztonsági intézkedések

Általános tudnivalók:

- € Rosszullét vagy bizonytalanság esetén orvoshoz kell fordulni.
- € Lenyelése esetén a hányást nem szabad erőltetni.
- € Ellenőrizni kell az életfunkciókat (légzés, szív működés, pulzus).
- € A sérültet orvoshoz kell vinni, vagy orvost kell hívni hozzá.
- € A légzés leállása esetén szabaddá kell tenni a légutakat, és szájon keresztül kell lélegeztetni.

Az anyag belégzése esetén:

- € Friss levegőről kell gondoskodni, és a sérültet nyugalomban és melegen kell tartani.
- € Nem megfelelő légzés vagy a légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.
- € Az öntudatlan sérültet stabilan az oldalára kell fektetni, és orvost kell hívni.
- € Páráját nem szabad belélegezni.
- € A teret gondosan szellőztetni kell.

Az anyag bőrrel való érintkezése esetén:

- € A bőrrel érintkező, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni, és a bőrt tiszta, bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Nem szabad semmiféle oldószert sem használni. A megtisztított bőrfelületet a regenerálást elősegítő krémmel kell bekenni.

Az anyag szembe jutása esetén:

- € A szemet minimum 10 percen keresztül tiszta, folyó vízzel kell kimosni, és orvoshoz kell fordulni.

Az anyag lenyelése esetén:

- € A száját tiszta vízzel ki kell mosni, és bőven kell vizet itatni, nem szabad a hányást erőltetni, és orvoshoz kell fordulni. Meg kell mutatni a csomagolást vagy a címkét.
- € A munkavégzés során tilos enni, inni vagy dohányozni.

Egyéb biztonsági tudnivalók:

- € Szórásos felhordás esetén megfelelő légzésvédelmi intézkedéseket kell tenni.
- € Gondoskodni kell a szemek és az arc védelméről.
- € Az anyaggal való tartós vagy ismétlődő érintkezés esetén bőrvédő krémet kell alkalmazni.
- € Megfelelő védőruházatot kell viselni.

FIGYELEM!

Biocid hatóanyagokat tartalmaz.

100 gram termék az alábbi hatóanyag mennyiségeket tartalmazza:

0,03 g 2-oktilizotiazolinon; 0,17 g kokosbenzil-dimetilammoniumklorid.

Építési regisztrációs szám: N-18980.

Magyarországi kizárólagos importőr:

BASF Hungária Kft.

Építési Vegyianyag Divízió

1222 Budapest, Háros u. 11.

Telefon: 226-0212

Fax: 226-0218

www.basf-cc.hu

Ártalmatlanítás

- € Az anyagra vonatkozóan: hulladékkód 08 02 03, kategória: „O”
- € A szennyezett csomagolásra vonatkozóan: megfelelő tisztítás után újrafelhasználható; ártalmatlanítása, mint a műanyag csomagolásoké; hulladékkód: 15 01 02, kategória: „O”.
- € Meg kell akadályozni, hogy a vízzel kevert anyaga csatornahálózatba vagy a vízfolyásokba kerüljön.

Kiadás: 2008. április.

A termékek felhasználási körülményei és alkalmazási területei nagymértékben eltérnek. Műszaki adatlapjainkban a termékek általános alkalmazási feltételeit ismertetjük, melyek mai ismereteinken és tudásunknak felelnek meg. A termék felhasználója köteles meggyőződni arról, hogy a termék megfelel-e a szándékolt alkalmazási célnak és eljárásnak. Különleges esetekben célszerű kikérni a gyártó műszaki tanácsát. A műszaki javaslatokat és tanácsokat előzetes megállapodás / megállapodás szerinti mellékszolgáltatás keretében nyújtjuk. Érvényesek eladási és egyéb szállítási feltételeink. Kiegészítő információk elérhetők a vállalat honlapján: www.basf-sh.cz.