

MŰSZAKI ADATLAP

PCI PECIMOR Betongrund Speciális alapozó betonból készült külső pincefalakhoz

Termékismertető: 308
PCI-kiadás: 1999. 07.
Fordítás-aktualizálás: 2000. 04.

Alkalmazási terület:

- Kültéri felhasználásra
- Beton alapfelületre
- Alapozóként PCI-Pecimor 1 K, 2 N, 2 S és PCI-Pecimor Super anyagokhoz.

Termék tulajdonságai:

- **Buborékmentes tömítés tesz lehetővé** vastag bitumenréteggel külső betonfalakon.
- **Oldószermentes**, nincs környezeti terhelés, használója nincs kitéve oldószergőzőknek.
Nincs tűz vagy robbanásveszély.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	Porkeverék
Komponensek:	Egykomponensű
Sűrűség:	Kb. 1 g/cm ²
Konzisztencia:	Por
Szín:	Fehér

Jelölés

- közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): Nem veszélyes anyag
- éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): Nem vonatkozik rá.
- veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): Irritatív

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

- Tárolhatóság: Kb. 12 hónap
- Tárolás: Száraz, hűvös helyen
- Kiszerezés: 1 kg-os műanyag dobozokban
Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2180/4

Alkalmazástechnikai adatok:**Anyagszükséglet:**

- bekevert alapozó: Kb. 100-200 ml/m²
- por: Kb. 10-20 g/m²

Keverési arány:

1 súlyrész PCI-Pecimor-Betongrund alapozó :
9 súlyrész víz

Bedolgozási hőmérséklet:

+5 °C és +25 °C között
(alapfelület hőmérséklet)

Alapfelület jellegzetessége:

„Száraz”-tól a „mattnedves”-ig

Keverési idő:

Kb. 1 perc

Bedolgozhatósági idő *:

A bekeveréstől számított 5 órán belül a keveréket fel kell használni

Várakozási idő *:

(szigetelés PCI-Pecimor-ral)

30 percen belül a mattnedves alapra

Hőállóság:

-20°C-tól +80°C-ig

** / +23 °C-nál és 50 % páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.*

Az aljzat előkészítése:

- Aljzatként legalább B 15-ös szilárdsági osztályba tartozó tömörített beton alkalmas.
- Az aljzat legyen szilárd és egyenletes. Fészkektől, laza repedésektől, bordáktól, portól, kátránytól, szuroktól, zsuzóolajtól, régi festéktől és más a kötést akadályozó rétegektől mentesnek kell lennie.
- Legyen száraz, legfeljebb csak enyhén nedves! A peremeket le kell törni.
- A holkereket legalább 4 cm-es sugárban PCI-Repafix jelű anyaggal vagy cement, homok, víz és PCI-Emulsion (emulzió) keverékével (1:3 arányban a keverő vízhez), földnedvesre dolgozott habarccsal be kell vonni, és le kell kerekíteni.

Bedolgozás:

1. Egy tiszta keverőedénybe töltünk 9 liter vezetéki vizet és 1 kg PCI-Pecimor-Betongrund beton alapozót, majd egy lassú fordulátú (kb. 400 ford/perces) fűrógépbe fogott keverőfejjel végezzük a keverést egészen addig, amíg egy tiszta oldat nem képződik. Részmennyiségek esetében: 1 rész PCI-Pecimor-Betongrund beton alapozó: 9 rész víz.

2. Alapozás:



The Chemical Company

Festőecsettel, vagy zsaluolaj-permetezővel egyenletesen és jó fedéssel egy munka-menetben az alapfelületre fel kell hordani.

3. A szigetelés felhordása:

A PCI-Pecimor 1 K, 2 N, 2 S, vagy PCI-Pecimor-Super anyagot szigetelésként a **PCI-Pecimor-Betongrund beton alapozó felhordása után 30 percen belül kell** a még mattnedves felületre felvinni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A bedolgozást + 5 °C alatt és +25 °C felett nem szabad végezni.
- A megadott bedolgozási és várakozási idő túllépése esetén buborékmentes tömítés készítése utólagos vastag bitumenfedéssel nem szavatolható.
- A szerszámokat használat után vízzel kell letisztítani.
- Raktározás: száraz, hűvös helyen kb.12 hónapig. A felnyitott PCI-Pecimor-Betongrund por egységcsomagot a nedvesség elleni védelem érdekében gondosan vissza kell zárni. A megbontott csomagot - a PCI-Pecimor-beton alapozó pornak a nedvesség elleni védelme céljából gondosan vissza kell zárni.

Biztonsági előírások:

A PCI-Pecimor-Betongrund beton alapozó a szemre irritatív hatású. Szembe kerülését, illetve bőrrel való érintkezését kerülni kell. Ha mégis a szembe kerülne, akkor gondosan és azonnal ki kell mosni, és szemorvoshoz kell fordulni. Fröccsenés veszélye esetén, különösen, ha a felhordás permetezővel történik, védőszemüveget kell viselni. A bőrre került anyagot vízzel kell leöblíteni. Bőrrel való tartósabb érintkezését, (pl. az át-nedvesedett ruházat által) - kerülni kell.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

Kizárólagos magyarországi importőr:

BASF Építőkémi Hungária Kft.

1222 Budapest, Háros u. 11.

Tel.: 226-0212, fax: 226-0218

info@basfcc.hu

www.basf-cc.hu

PCI[®]

Construction Chemicals
Solutions